

Montavimas

Tam, kad nesusidarytų vidinis kondensatas ir nesiveistų pelėsis, būtina laikytis visų plokščių įtvirtinimo, klijavimo, statymo ir glaistymo nurodymų.

1. Kad kalcio silikatinės plokštės išlaikytų savo difuzines savybes, būtinai naudokite tik suderintas viena su kita CASIPLUS pagalbines medžiagas.
2. Darbo metu dėvėkite apsauginius drabužius. Dirbkite gerai vėdinamose patalpose. Įsikurti galima gretimose patalpose.
3. SKAMOPLUS kalcio silikatinės plokštės neleis daugintis pelėsiui, jei pelėsio atsiradimo priežastis yra vidinis kondensatas, susidarantis ant sienų ir lubų. Nenaudokite šių plokščių, jei drėgmė patenka iš išorės ir jei drėgmė yra kylanti arba higroskopinė. Šios plokštės nekompensuoja šiluminės sistemos trūkumų.
4. Parengiamieji darbai: pašalinkite supelėjusį tinką, gipsą, tapetus, dažus, gipso kartono plokštes, nuo sienų nuvalykite pelėsį ir sienų paviršių padenkite Biocido koncentratu, sumaišytu nurodytomis proporcijomis. Kad mažiau daugintųsi sporos, tinką sudrėkinkite.
5. Plokštes įpjaukite tapetams pjaustyti skirtu peiliu ir per įtvirtinimą perlaužkite.
6. Jei reikia išlyginti pagrindą, kai sienos yra kreivos arba kuprotos, jų lyginimui naudokite porėtą gruntą.
7. Nurodytomis proporcijomis sumaišykite CASIPLUS klijus ir plokštuminiu būdu užtepkite ant sienos bet kokia kryptimi.
8. Prieš klijavimą plokštes gerai sudrėkinkite stipriai atskiestu CASIPLUS silikatinio gruntu (1 dalis grunto ir 5 dalys vandens arba dar skysčiau) ir priklijuokite jas nešlifauta puse prie sienos, tuoj pat išlyginkite ir prispauskite. Žiūrėkite, kad prisiklijuotų visa plokštuma. Profesionalus patarimas: jei po to plokštę sutepsite plonu klijų sluoksniu, bus patogiau dirbti ir patogiau bus lyginti sienos nelygumus.
9. Gerai suklijuokite visus kraštus, žiūrėkite, kad visos siūlės būtų lygios. Plokštės netvirtinkite tiesiai ant atraminio rėmo (palikite maždaug 8mm siūlę prie atraminio rėmo) arba tvirtinkite juostas prie lubų.
10. Lubas sutvirtinkite nerūdijančiomis mūrvinėmis (diubeliais).
11. Užglaistykite plokščių siūles taip, kad po to būtų galima klijuoti tapetus (to daryti mes nepatariame). Kadangi plokštės labai sugeria drėgmę, prieš pradėdami dirbti kiekvieną kartą jas gerai sudrėkinkite stipriai atskiestu silikatinio gruntu.
12. Patariame dažyti sienas ir neklijuoti tapetų. Plokštes prieš dažymą lygiai nuglaistykite, prieš tai sudrėkinę jas ir plonai padengę atskiestu gruntu (1 dalis grunto ir 5 dalys vandens arba dar skysčiau).
13. Kad plokštės stipriau laikytųsi, patariame naudoti kampines lentjuostas iš sintetinių medžiagų.
14. Kalcio silikatinės plokštės yra absoliučiai stabilios, todėl įtrūkimai, atsiradę dėl pastato nusėdimo, pelėsis, atsiradęs gretimose patalpose, ir pan. nėra pretekstas pretenzijoms. Įtrūkimus galima dar kartą užglaistyti.

Bus daugiau...