

Po renovacijos

1. Gerai vėdinkite patalpas keletą kartų per dieną padarydami skersvėjų, nes palikus atvirus langus atšals pastato sienų dalys. Karštą dieną neatidarinėkite rūšio langų. Vėdinkite rūšius tik ryte arba vakare, kai būna vėsu.

2. Žiūrėkite, kad kalcio silikatinės plokštės ilgą laiką nebūtų sudrėkė iš apačios. Plokščių netvirtinkite, jei sienos vertikaliai neužsandarintos, nepritvirtinti horizontalūs fiksatoriai arba jei sienų drėgmė yra higroskopinė.

3. Baldus prie išorinių sienų statykite ne arčiau kaip 10 cm atstumu nuo jų.

4. Stenkitės neapkrauti plokščių. Negręžkite skylių perforatoriumi, nes plokštės suskils. Vinys, varžtai ir pan. gali tapti šiluminiais tiltais, dėl to išgręžtoje skylėje gali atsirasti pelėsis.

5. Vėdinkite nevėdinamus skliaustus ir rūšius.

6. Kalcio silikatinės plokštės galima tinkuoti, dažyti arba jei reikia klijuoti tapetus. Visos medžiagos turi būti laidžios garams. Toliau dirbant su plokštėmis jas reikia gerai sudrėkinti vandeniui atskiestu silikatiniumi gruntu. Dažymui naudokite dažus, turinčius difuzinių savybių: kalkinius, kreidinius arba silikatinčius. Negalima dažyti latekso dažais. Prieš dažymą plokštės nuglaistykite. Po to gerai sudrėkinkite atskiestu silikatiniumi gruntu. Dažykite vadovaudamiesi dažų gamintojo instrukcijomis. Dažant pirmą sluoksnį, dažus galite praskiesti vandeniui ir po to dažyti dar kartą kaip nurodyta gamintojo instrukcijose.

7. Plokštės galima tinkuoti mineraliniu tinku, turinčiu difuzinių savybių. Išbandytas ir patikimas yra sanavimo tinkas. Prieš tinkavimą naudokite neskiestą silikatinį gruntą arba atskiesti jį vandeniui santykiu 1:1

8. Tapetavimui netinka pluoštiniai tapetai, dirbtinių medžiagų tapetai, folijos ir pan. Reikia vengti visko, kas stabdo difuzinius procesus. Prieš tapetavimą plokštės sudrėkinkite vandeniui atskiestu silikatiniumi gruntu (1:5)

9. Nerekomenduojame klijuoti plytelių, nes jos sumažina oro cirkuliaciją.

Bus daugiau...